

Film code:

## ARENA 2-10 WHI

PELLICOLE USO INTERNO

### Applicazioni consigliate

Ambienti dove è necessaria la privacy.

### Caratteristiche

Cristalli bianchi unidirezionali polimerici. Spessore della pellicola 50 micron. Doppia lamina di poliestere. Colore bianco White Out.



### Installazione e Pulizia della pellicola

La pellicola deve essere posata in opera da personale specializzato. La pellicola non deve essere pulita prima di 25 giorni. Utilizzare prodotti liquidi neutri per vetri. Non usare panni abrasivi. La polimerizzazione tra vetro e pellicola avviene in circa 20 giorni, in ambienti secchi con temperature medie di 16°.

### Scheda Tecnica

Luce visibile trasmessa .....	<b>68%</b>
Energia solare trasmessa .....	<b>62%</b>
Energia solare riflessa .....	<b>14%</b>
Energia solare assorbita .....	<b>24%</b>
Fattore-u .....	<b>1,09</b>
UV respinti .....	<b>99%</b>
Riduzione dell'abbagliamento.....	<b>18%</b>
Coefficiente d'ombreggiatura.....	<b>0,81</b>
Energia solare totale respinta.....	<b>38%</b>
Fattore solare.....	<b>0,62</b>
Spessore.....	<b>50 µ</b>
Struttura .....	<b>2 ply</b>
Resistenza al distaccamento.....	<b>NA</b>
Resistenza alla trazione .....	<b>NA</b>

### Compatibilità della pellicola con diversi tipi di vetro

Vetro lastra singola trasparente	<b>Ottima</b>
Vetro lastra singola colorato	<b>Ottima</b>
Vetro lastra doppia trasparente	<b>Ottima</b>
Vetro lastra doppia colorato	<b>Non raccomandato</b>
Vetro laminato	<b>Non raccomandato</b>

### Caratteristiche architettoniche

Riflessione del calore del sole IR (Raggi Infrarossi)	<b>Discreto</b>
Riflessione dei raggi UV del sole (Raggi UltraVioletti)	<b>Ottimo</b>
Trasparenza	<b>Assente</b>
Passaggi di luce	<b>Discreto</b>
Effetto specchio	<b>Assente</b>



### Voce di capitolato:

Pellicole satiniate tipo **Astilia** serie **Arena**, con superficie acidata, costituite da vari strati di poliestere rinforzati vergini. Spessori fino a 50 micron, realizzati con processo di laminazione controllata **Surmont XLS®**. Sulle pellicole tipo **Astilia** serie **Arena** sono depositati sottovuoto, cristalli polimerici rifrangenti diffusori della luce, in grado di diffondere selettivamente le onde elettromagnetiche dello spettro solare da 400 a 750 nanometri. Per una corretta e duratura applicazione sulle superfici vetrate, le pellicole sono spalmate con adesivi alveolari, acrilici e trasparenti, sensibili alla pressione, che contengono nella propria miscela filtri che respingono fino al 99% i Raggi Ultravioletti Solari compresi tra 280 e 400 nanometri. Lo strato di adesivo è protetto con una sottile lamina plastica siliconata, da rimuovere prima della posa in opera. Le pellicole tipo **Astilia** serie **Arena** sono trattate con un rivestimento antigraffio e antiusura che previene ed annulla la formazione di abrasioni deformanti della trasparenza ottica, causate durante le fasi di pulizia e da agenti atmosferici. Le pellicole tipo **Astilia** serie **Arena** sono pellicole garantite 10 anni. IGNIFUGA CL. 1 SU VETRO.

### AVVISO IMPORTANTE:

Tutte le informazioni riportate in questa specifica tecnica, sono valori medi. Sono stati verificati secondo normative internazionali, i test sono eseguiti da laboratori indipendenti, titolari di tutte le autorizzazioni governative dei paesi membri della UE e U.S.A. L'installazione su vetri posati in opera da società vetrarie, serramentisti o altri, è a rischio del Cliente. La nostra Società non assume responsabilità derivante dal loro uso. I vetri possono avere vizi nascosti non rilevabili dal posatore autorizzato della pellicola Avhil /Astilia.